

KALKVERF

NATURA (ref. MP100-4 KG)



Anc. Ets.

STOPEN & meeûs

SINCE
1894

TECHNISCHE FICHE

BESCHRIJVING :

Kalkverf (minerale verf) voor toepassing binnen en buiten. Kalkverf vertoont steeds kleurnuances door verschillen in inzuiging van de ondergrond. Deze verf heeft een kalkmat, mineraal uitzicht en is bijzonder geschikt voor allerlei decoratieve schildertechnieken en renovaties van oude gebouwen. De belangrijkste eigenschappen : Matte, minerale verf. Hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Goede buitenduurzaamheid. Milieuvriendelijk.

VERPAKKING :

Deze kalkverf wordt geleverd in verpakkingen van 4 kg 'basis' droog poeder.

De pigmenten worden apart verkocht zodat iedereen de gewenste persoonlijke kleurtint en intensiteit kan bekomen door toevoeging van een welbepaalde hoeveelheid poederpigmenten.

Deze pigmenten worden aangeboden in verpakkingen van 400 gr. (1 verpakking per 4 kg poederverf = 10% pigmentatie) en er kunnen 1 tot 2 verpakkingen toegevoegd worden aan 4 kg basis product voor het bekomen van 'diepe, intense' kleuren.

Het is perfect mogelijk om de diverse pigmenten onderling te mengen. De zuigkracht van de ondergrond bepaalt mee de kleurintensiteit.

TECHNISCHE KENMERKEN :

Leveringsvorm	: wit poeder
Soortelijk gewicht	: 0,6 kg / liter kalkverf in poeder - 1,30 kg / liter vloeibare kalkverf
pH	: 11 à 12
Aanmaakwater	: 1,0 - 1,2 liter / kg afhankelijk van de ondergrond, de verftechniek en de pigmentatie
Aantal lagen	: 1-2 naargelang de ondergrond en het gewenste uitzicht - 1 laag is reeds dekkend
Verbruik	: geborsteld : 1-2 kg droog poeder / 10 m ² per laag; stucco : 2,5-5 kg droog poeder / 10m ² per laag verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte
Hechting	: zeer goed weersbestendig - krijten kan optreden onder invloed van zure regen of de nabijheid van de zee
Droogtijd	: 1-5 uur : afhankelijk van de omstandigheden - gedurende 72 uur beschermen tegen vocht / regen
Uithardingstijd	: volledig uitgehard na 2 - 3 maanden door carbonatatie (resultaat : 2-3 x sterker)
Temperatuur	: omgeving - en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 30 ° C, min. 8°C gedurende 48 uur te vermijden : wind, direct zonlicht en regen
Houdbaarheid	: min. 1 jaar : droog, in gesloten verpakking - min. 1 maand gemengd met water in afgesloten verpakking
Gereedschap	: aanbrengen met een blokborstel, inox mes of rol (naborstelen) - airless pomp (naborstelen)
Reiniging gereedschap	: water

ONDERGROND :

BUITEN :

Minerale zuigende ondergronden, schoon en vrij van vetten.

Loszittende delen dienen eerst verwijderd te worden. Loszittende voegen dienen eerst hersteld te worden

Bij sterk zuigende ondergronden en zeker bij hogere temperaturen of sterke wind dient de ondergrond eerst bevochtigd te worden. Voldoende bevochtigen van de ondergrond zal de verwerking, hechting en uitharding gunstig beïnvloeden.

Bij grotere laagdikte kunnen krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen door een extra laagje weggewerkt worden.

BINNEN :

Alle minerale ondergronden, maar ook oude verflagen, hout, MDF, metaal, etc. indien de ondergrond voldoende stabiel is.

Indien de ondergrond een verschillende inzuiging heeft, kan een water gedragen primer geplaatst worden om vlekvorming te voorkomen.

AANMAKEN :

Het poeder is verpakt in een plastic zak, de pigmenten zijn verpakt per 400 gr.

De plastic zak uit de emmer nemen, +- 4 liter aanmaakwater in de emmer gieten (tot de maatstreep), het pigment volledig toevoegen en stevig mengen. Nadien het poeder geleidelijk toevoegen, het poeder gedurende 10 min. het water laten opnemen en dit alles mengen. De kalkverf dient 3 tot 5 minuten mechanisch gemengd worden tot een gladde homogene substantie.

Maak steeds voldoende verf aan voor het schilderen van minstens één laag op de volledige muur.

Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen, maar opletten voor kleurverschillen door verdunnen of extra mengen.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Het product is sterk alkalisch : bescherm huid en ogen om irritaties te voorkomen.

Ingeval van contact met de ogen : overvloedig spoelen met water. Bij blijvende irritatie arts verwittigen.

Kalk mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte.

R 36/38	Irriterend voor de ogen en de huid	R 37	Irriterend voor ademhalingswegen
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel	R 43	Kan gevoeligheid veroorzaken bij contact met huid
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren	S 22	Stof niet inademen
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen		
S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep		
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen / voor het gezicht		
S 38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschermingsmiddel dragen		

Opmerking :

Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Anc. Ets. Stopen & Meeûs

Van Praetstraat, 22

B-2660 Hoboken

Tel. 32 3 825 00 55

Site : www.stopen-meeus.com

Email : dragon@stopen-meeus.com



Xi : Irriterend

Revisedatum : 27/09/2010