

Gebruiksaanwijzing

Het product vloeibaar behang kan zowel machinaal als handmatig aangebracht worden.

Product voorbereiding.

1. Doe de inhoud van een zak in een emmer die groot genoeg is om het product te mengen.
2. Meng goed zodat alle delen gelijkmatig in het product verdeeld worden.
3. Voeg 6 liter lauw water toe. (6 liter zacht water). Als het water hard is, dan is het nodig om 7 liter water per pakket toe te voegen. Water toevoer dient altijd ter plaatse aanwezig te zijn.
4. Kneed/meng met de handen tot een elastische en deegachtige massa. Het is ook mogelijk de serie's zonder decoratieve toevoegingen (glitters, steentjes, draadjes, spikkeltjes en enz.) mechanisch mengen.
5. Laat het 15 minuut rusten.
6. Meng nog een keer de massa voor gebruik.



Machinaal

Het spuitpistool invullen met de massa.
Het product aanbrengen op een spuitafstand van 30 tot 50 cm met een druk van ca. 2.0 bar met de speciaal nozzle.



Handmatig

Door een handmatige bewerking met een kunststof spatel/troffel is het mogelijk een gladde structuur te verkrijgen.
Tijdens het handmatig aanbrengen met een kunststof spatel moet u rekening houden met de dikte van het materiaal die wordt aangebracht.
De aanbevolen dikte is tussen 1 - 1,5 mm.

