

Versie: Januari 2017

1. Definitie

IsoHemp lijm mortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. Toepasbaar binnen en buiten.

2. Voorbereidende werkzaamheden

Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn.

3. Toepassing

IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt.

- Lijm mortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg)
- Aanbrengen in een laag ca. 3 mm dikte
- Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken
- De lijm mortel kan zonder rusttijd worden toegepast

4. Technische kenmerken

Technische kenmerken	Waarde	Eenheid
Volumieke massa	1400	kg/m ³
Aanmaken	7-8	l/zak
Gebruikstijd	1	uren
Gebruikslimiet	5 tot 30	graden
Droogtijd	36 tot 72	uren

5. Verbruik*

Dikte	Hoeveelheid	Eenheid
Blok van 6 cm	2,4	kg/m ²
Blok van 9cm	3,6	kg/m ²
Blok van 12cm	4,7	kg/m ²
Blok van 15cm	5,8	kg/m ²
Blok van 20cm	7,8	kg/m ²
Blok van 30cm	11,6	kg/m ²

* Verbruik met dunne voegen van 3mm

Versie: Januari 2017

6. Samenstelling

Natuurlijk gips	20%
Luchtkalk	22%
Zand	58%

7. Behandeling en opslag

Conditionering	Waarde	Eenheid
Afmetingen pallet	120 x 100 x 120	cm
Maximaal gewicht pallet	1	t
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallets
Gewicht van een zak	25	kg
Opslag	Droog en beschermd	tegen vocht
Bewaren	6	maanden