



# KEIM Porosan-HF Sanierputz

## Witte saneermortel op basis van trass kalk

---

### 1. Productomschrijving

Droge mortel op basis van kalk, witte cement, zand en toeslagen welke een natuurlijk witte Saneermortel® volgens DIN EN 988-1 met korte afbindtijd opleverd. De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII volgens DIN V 18550) KEIM Porosan HF Sanierputz voldoet aan de eisen van het WTA merkblad 2-9-04/D en is WTA gecertificeerd.

### 2. Toepassingsgebied

KEIM Porosan HF Sanierputz is een saneermortel met versnelde afbinding voor het herstel van vocht- en zoutbelaste ondergronden. Het product is tevens geschikt voor het bepleisteren van wanden met een verhoogde vochtbelasting bij historische gebouwen, binnenwanden, kelders etc. zowel binnen als buiten. Bij geringe en middelmatige zoutbelasting (op basis van onderzoek) als éénlaags systeem toe te passen. Niet geschikt voor het bestrijden van drukkend water of condensatieproblemen zonder additionele maatregelen (wegnemen oorzaak noodzakelijk). Door de fijne korrelopbouw zeer geschikt om glad en strak af te werken.

### 3. Producteigenschappen

- minerale saneermortel volgens WTA met groot zout bufferend vermogen
- mineraal, natuurrwit
- snelle afbinding waardoor snel af te werken
- hoge porositeit als gevolg van luchtporiënvorming met als gevolg een hoog diffusiegetal en uitstekend drogend vermogen.
- machinaal te verwerken
- verminderd zoutuitbloeiing aan het oppervlak (hoog zoutvasthoudend vermogen)
- vorstbestendig

### Technische Kenmerken (DIN EN 998-1)

- Korrelgrootte : 0 - 1 mm
- Porositeit : > 40 %
- Drukvastheid : 1,5 - 5,0 N/mm<sup>2</sup>
- Brandklasse : A 1
- Hechtsterkte : > 0,08 N/mm<sup>2</sup>
- Water opname : > 0,3 kg/m<sup>2</sup> na 24h
- Diffusieweerstandsgetal  $\mu$  : ca. 7
- Warmtegeleiding  $\lambda_{10, droog}$  : < 0,83 W/(m.K) (50%)  
< 0,93 W/(m.K) (90%)  
 $\lambda_p$ : 1,0 W/(m.K)

### 4. Verwerkingsvoorschriften

#### Ondergrondvoorbereiding

De bestaande zoutbelaste ondergrond ontdoen van zouthoudende delen waarbij de bestaande pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het gezonde deel verwijderd moet worden. Zouthoudende verwijderde pleisterresten direct afvoeren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm, zouthoudende stenen verwijderen en nieuwe stenen inboeten. De wand grondig (droog) reinigen met (harde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen (met lucht onder druk).

Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen.

Op niet zuigende of harde natuursteen muren wordt eerst een spritzlaag met KEIM Porosan Trass Zementputz aangebracht met een dekking van 50 - 70% (de ondergrond blijft zichtbaar).

Verdiepte vlakken, gaten en sterke oneffenheden worden met KEIM Porosan Ausgleichputz NP uitgevlakt (let op standtijd).

#### Verbruik:

Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte  
Watertoevoeging: 5,5 - 6,5 liter per zak  
Opbrengst: ca. 25 liter natte mortel per zak van 25 kg.

#### Aanmaken:

KEIM Porosan Trass Sanierputz NP wordt met de gebruikelijke mortelpompen ( b.v. P.F.T., G4, G5, Putzknecht S48, M-tec M3) zonder namenger en LP-snekkemantel verwerkt.

Niet geschikt voor (beton)molens, dwangmengers en mengers welke veel lucht inslaan. Te lange mengtijd vermijden!

Kleine hoeveelheden worden met de korfmenger gemengd( mengtijd ca. 2 minuten )

De mortel in een soepele, stabiele consistentie aanmaken en op de te behandelen ondergrond aanbrengen. Mortel opzetten (8-12mm) en na korte aantrektijd nat in nat de tweede laag op de gewenste dikte aanbrengen. Geen toeslagen gebruiken.

#### Mortelopbouw:

Indien éénlaags toegepast minimaal 20, maximaal 25 mm laagdikte hanteren. Bij dikkere lagen, sterke vochtbelasting, extreme zoutbelasting en andere ongunstige omstandigheden dient men twee- of meer lagig te werken met een laagdikte van 10 tot 25 mm.



Onderliggende lagen goed opruwen, droogtijd voor de vervolgbehandeling 1 dag per mm laagdikte. Zouten welke gedurende de droging van de eerste laag aan het oppervlak kristalliseren voor het aanbrengen van de tweede laag droog verwijderen. Totale laagdikte niet dikker dan 40 mm. Indien dikkere lagen noodzakelijk zijn eerst KEIM Ausgleichsputz NP toepassen.

Verdiepte vlakken, gaten en sterke oneffenheden worden met KEIM Porosan Ausgleichsputz NP uitgevlakt (let op standtijd).

Attentie: Door de snelle afbinding kan de mortel in de regel na 2 - 3 uur afgewerkt worden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding. Bij hoge temperaturen wordt deze versneld.

### **Verwerkingscondities:**

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

### **Nabehandeling:**

de verse putzlaag beschermen tegen te snelle uitdroging ( verbranding) en het oppervlak zonodig gedurende de twee opvolgende dagen vochtig houden. Binnenwanden niet te snel verwarmen : de hydraulische uithardingsreactie kan dan worden verstoord.

### **Vervolgbehandeling/overschilderen:**

Fijne afwerklagen zijn (na inachtneming van de standtijd) toepasbaar mits deze een  $s_d$  waarde lager dan 0,2m hebben.

Afwerking met KEIM minerale verfsystemen is mogelijk na minimaal 10 dagen. De functionaliteit van KEIM Porosan HF Sanierputz is alleen gewaarborgd bij toepassing van een zeer hoog damp open KEIM verfsysteem zoals bv. KEIM Purkristalat, KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Quarzil, KEIM Biosil, KEIM Ecosil, KEIM Optil etc.

Voor buiten : eventuele aanwezige (kalk)sinterlagen op het oppervlak etsen met KEIM Etsvloestof, 1:3 met water verdund en aansluitend reinigen met schoon water.

### **Reiniging van Gereedschap**

Direct na gebruik met water reinigen.

### **5. Verpakking**

25 kg zak, 42 zakken per pallet.

### **6. Opslag**

12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

### **7. Gevarencodering**

*Xi Irriterend*

*Bevat Calciumhydroxide en Portlandcement (chromaatarm volgens TRGS 613)*

- R38 : irriteert de huid
- R41 : kan oogletsel veroorzaken
- S2 : buiten het bereik van kinderen houden
- S22 : stof niet inademen
- S24/25 : contact met de ogen en de huid vermijden
- S26 : na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen
- S28 : bij contact met de huid direct met veel water en zeep afspoelen
- S37/39 : geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen
- S 46 : bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

### **8. Transport codering**

*niet van toepassing*

### **9. Afval**

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

### **10. Veiligheidsvoorschriften**

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen.

Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).