



## KEIM Speciaalfixatief

---

### 1. Productomschrijving

KEIM Speciaalfixatief is een verdunningsmiddel en primer op basis van puur kaliumsilicaat met een gering aandeel organische toevoegingen geschikt voor de KEIM dispersiesilicaatverven volgens VOB/C DIN 18 363, 2.4.1.

### 2. Toepassingsgebied

KEIM Speciaalfixatief dient als verdunning voor de volgende KEIM verfsystemen:

KEIM Granital systeem  
KEIM Quarzil systeem  
KEIM Ecosil systeem  
KEIM Biosil systeem

Met KEIM Speciaalfixatief kunnen sterk zuigende minerale ondergronden qua zuiging gereguleerd en gereduceerd worden.

### 3. Producteigenschappen

KEIM Speciaalfixatief verkieselt onoplosbaar met de ondergrond, is zeer (damp) doorlatend, zeer weersbestendig en onbrandbaar.

- verkieselt onoplosbaar met de ondergrond
- weersbestendig
- niet filmvormend
- extreem waterdampdoorlaatbaar
- onbrandbaar
- UV bestendig
- schimmelwerend
- bestand tegen schadelijke gassen
- bestand tegen oplosmiddelen
- gunstige milieubalans
- volkomen bouwbiologisch

Technische kenmerken

- Dichtheid : ca. 1,03 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde : ca. 11,3
- organisch aandeel : < 5%

Kleur: melkachtig

### 4. Verwerkingsvoorschriften

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

#### Verwerking:

Ter voorbehandeling van sterk zuigende ondergronden:

KEIM Speciaalfixatief onverdund met de kwast opbrengen.

Ter verdunning van de systemen KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil, en KEIM Biosil:

(Zie de technische merkbladen van de producten)

#### Verwerkingscondities:

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn.

#### Droogtijden:

Zowel tussen voorbehandeling en grondlaag als tussen de verflagen onderling is een droogtijd van minimaal 12 aan te houden.

#### Verbruik:

Voorbehandeling op een gladde ondergrond:  
Ca. 0,1 – 0,2 ltr / m<sup>2</sup> KEIM Speciaalfixatief

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen en afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

### 5. Verpakking

5 en 20 liter blikken

### 6. Opslag

KEIM Speciaalfixatief is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen. Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten.



### **7. Gevarencodering**

Vervalt.

### **8. Transport codering**

Vervalt.

### **9. Afval**

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.06 02 99.

Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

### **10. Veiligheidsvoorschriften**

KEIM Speciaalfixatief is alkalisch.

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).