



UULA KOOKVERF®

Traditionele, dekkende verf voor binnen en buiten.

- houten gevels
- schuttingen
- stenen muren
- leem
- gebruiksklaar
- voor ruw / fijnbezaagd hout
- één laag dekkend
- verbruik 3-6 m²/L
- droogtijd 2 uur
- verwerkt gemakkelijk
- waterverdunbaar
- leverbaar in 14 speciale kookverf kleuren



UULA KOOKVERF®

is een water verdunbare, oplosmiddelvrije, dampdoorlatende, en natuurvriendelijke verf voor binnen en buiten. Het bindmiddel is zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem met gekookte lijnolie. Als oplosmiddel wordt water gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en recycling titaanwit. Dekkt meestal in 1 laag. Vormt geen afsluitende harde verflaag.

Rendement: Ca. 3-6 m² / L, afhankelijk van structuur en zuigkracht.

Geschikte ondergronden: UULA Kookverf® is geschikt voor zowel onbehandeld als preventief geconserveerd, fijnbezaagd of ruw hout. Reeds eerder met UULA Kookverf® behandelde oppervlakken overschilderen na minimaal 1 jaar. O.a. gevelbetimmeringen, schuren, schuttingen pergola's, leem e.d. Nieuw hout bij voorkeur pas schilderen nadat het oppervlak 1 à 2 jaar in de buitenlucht heeft kunnen uitdrogen. Niet geschikt voor oppervlakken behandeld met olie verf, oude latex of alkyd verflagen. Geïmpregneerd hout minimaal 2 jaar laten uitdrogen.

Werkwijze: Stof en losse delen afborstelen. Verwijder losse verfresten van oude kookverflagen. Bij kleurwijziging de gehele oude verflaag verwijderen met een hogedrukspuit. Oppervlak reinigen met Auro 435 lak en beitsreiniger. Schimmel en aangroei verwijderen met Auro schimmelverwijderaar. Ondergrond preventief behandelen met UULA Houtgrondeer w.v. volgens instructies en laat deze goed doordrogen. Breng hierna een royale dekkende laag UULA Kookverf® aan. Indien een 2^e laag UULA Kookverf® nodig is wacht dan minimaal 1 jaar. Alternatief: 1^e laag UULA Kookverf® 1:1 verdunnen met UULA Houtgrondeer w.v. Laat 24 uur drogen. Breng dan een 2^e laag UULA Kookverf® aan.

Verwerkingscondities: Relatieve luchtvochtigheid < 95 %, temperatuur + 0°C. Vermijd schilderen in de zon of in de regen. Droog en bewolkt weer is het beste.

Droging: (+20°C, r.v. <50 %): in 1 – 2 uur. Overschilderbaar na min. 12 maanden.

Verwerking: Bij voorkeur met UULA Kookverfkwas.

Let op! Altijd grondig roeren voor gebruik. Zorg voor voldoende verf voor het gehele te schilderen oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen.

Verdunning: Water. UULA Kookverf® bij voorkeur niet verdunnen. Bij spuitverwerking 20-30% verdunnen met ijzer sulfaatwater (1kg/10l), lichte kleuren met zink sulfaat water. **Alternatief:** Alle kleuren kunnen worden verdund met UULA Houtgrondeer V.W.

Verpakking: 3L, 10L en 20L blikken.

Reinigen gereedschap: UULA Kookverf® kan gemakkelijk met water en Auro nr. 411 Vloeibare zeep van handen, gereedschap en kleding gewassen worden.

Opslag: Koel en droog maar **VORSTVRIJ** bewaren. Houdbaar in goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar. Buiten bereik van kinderen houden!

Let op!: Altijd grondig roeren voor gebruik. Zorg voor voldoende verf voor het gehele te schilderen oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen.

Onderhoud: Na 3-5 jaar een nieuwe laag UULA Kookverf® aanbrenge. Intussen kan het hout enigszins verweren.

Voorkom milieuschade: Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare verfresten afgeven bij inzamelpunt chemisch afval.