

Het lakken van parket.

Op grond van zijn slijtvastheid en stootvastheid is **Le Tonkinois** bijzonder geschikt om parket te lakken.

De lak laat zich goed reinigen met een sopje , water of huishoudreinigingsmiddelen , zonder de glans te verliezen. Door toevoeging van Gelomat kan men ook een zijdeglans oppervlak bereiken.

Het lakken van nieuw parket.

Nieuw parket lakt men gemakkelijk met een kwast. Allereerst schuurt men en vlakt het hout uit met fijn schuurpapier of staalwol. Daarna wordt het stof met stofzuiger afgezuigd en vervolgens wordt met een **vochtige doek (water)** het te lakken oppervlak gewist.

De onverdunde lak wordt vlot en gelijkmatig aangebracht , waarbij de kwast steeds geheel uitgestreken dient te worden. Er mogen zich in geen geval "slierten" in de lak bevinden.

De aangebrachte laag moet zo dun zijn , dat de laag met een scherp mes de laag niet omhoog geheven kan worden.

Een zojuist aangebrachte laklaag , die nog vochtig is mag niet overgelakt worden.

Onder deze voorwaarden is bij de eerste laag één liter **Le Tonkinois** voldoende voor 20 m² .

Omdat tussen de lagen niet geschuurd behoeft te worden kan men de volgende laklagen dunner aanbrengen..zodat met één liter meer dan 20 m² gelakt kan worden.

Wanneer een gedeelte parket sterk belopen wordt en slijtageplekken vertonen , is het voldoende om dat gedeelte licht te schuren en één of meerdere keren over te lakken. 48 uur na de laatste laklaag kan men er overheen lopen.

Versleten plekken moet men goed schuren. Daarna zo handelen als onder :
" Het lakken van nieuw parket " is beschreven.

Parket -- geboend of in de was gezet --

Boenwas of washoudende middelen dringen ca. 0.2 mm in houtoppervlaktes in. Deze geïmpregneerde houtlaag moet voor het lakken met **Le Tonkinois** afgeschaafd worden of machinaal geschuurd . Alle andere methoden zoals "logen " of "wassen met oplosmiddelen " moet men mijden , omdat de kleinste resten was de hechting , het drogen en de duurzaamheid van lakken met **Le Tonkinois** beïnvloeden.

Om er zeker van te zijn , dat alle was verwijderd is , moet men van de oude geboende of de van was voorziene parketvloer minstens 0.5 mm dikte afgeschraapt hebben

Na het aanbrengen van de eerste laklaag gaat men na of het parket ook mankementen heeft , die met een passende plamuur - juiste verfkleur - verholpen kan worden. Na het drogen het plamuur schuren en overnieuw lakken.

Indien gewenst **kan** **Le Tonkinois** na volledige droging van de lak dwz. na ca 3 dagen in de was gezet worden **Echter niet aan te bevelen !!!!!**