

Het Thema

Loog-/ zeepbehandeling van massief houten oppervlakken

AURO
natürlich meine Welt

AURO Naaldhoutloog nr. 401

Loofhoutloog nr. 402

Houtzeep nr. 403

Houtzeep wit pigment nr. 404

Doel van loog- en zeepbehandeling

Houten oppervlakken worden meestal in de olie en/of was gezet. Daardoor krijgt het hout een diepere kleur en donkert dmv. Licht ook nog na; de meeste gebruikers hiervan houden van de honingtint die het hout krijgt. Door het hout met loog en zeep te behandelen wordt nieuw hout net zo goed beschermd, maar blijft de houtkleur lichter en wordt nadonkeren tegen gegaan.

De Auro logen en zepen zijn waterverdunbaar en gemakkelijk en snel te verwerken. De zeepbehandeling werkt ook uitstekend tegen vervuiling. Zelfs watervlekken en lichte verkleuringen laten zich prima verwijderen door opnieuw met zeep te dweilen. Gele verkleuring van het hout wordt tegengegaan door regelmatig te dweilen met witte houtzeep.

Gebruik

Met Auro loog en zeep kunnen nieuwe of volledig tot het nieuwe hout afgeschuurde massieve oppervlakken behandeld worden. Voor een mooi resultaat is een boenmachine aan te bevelen.



Naaldhoutloog (401)



Houtzeep (403)

Voorbehandeling met loog

Alleen loog gebruiken die bij de houtsoort past (loofhout/naaldhout) Bij de verwerking van de logen en zepen veiligheidsbril en handschoenen dragen. Gebruik gereedschap (brede kwast of schuimroller) welke bestendig zijn tegen loog/zuur. De verpakking met de loog voor gebruik goed schudden. Daarna de loog gelijkmatig en vol aanbrengen, tijdens gebruik zo nu en dan doorroeren. Teveel aangebracht product verdelen of inwrijven, daarna laten drogen (4-16 uren). Voor een kwalitatief hoogwaardig oppervlak, lichtjes opschuren voor de vervolgbehandeling..

Vervolgbehandeling met zeepoplossing (2-3 behandelingen)

Uitsluitend **AURO Houtzeep (403)** of **Houtzeep wit (404)** gebruiken. Verpakking goed schudden totdat het sediment volledig opgelost is. Houtzeep 1:10 met Water verdunnen en gelijkmatig en vol aanbrengen (gereedschap zie hierboven) Om een hoogwaardig oppervlak te verkrijgen kan de zeepoplossing met een boenmachine met beige/witte pad ingewreven worden. Binnen 15 minuten het overtollige product afnemen of inwrijven, daarna laten drogen (4-16 uren).

Reiniging en onderhoud

Uitsluitend AURO Houtzeepen gebruiken, al naar gelang de gewenste lichtheid kan houtzeep blank of wit gebruikt worden. Het is ook mogelijk om de zepen onderling te mengen. Het oppervlak altijd met een zeepoplossing dweilen, nooit met alleen schoon water. Hiervoor de verpakking goed schudden. Houtzeep 1:40 met water verdunnen (bijv. 100 ml houtzeep op 4L water) en 2 emmers met schoon water klaarzetten. Oppervlak met zeepoplossing vochtig dweilen, daarna dweil in schone emmer water uitspoelen en uitwringen en daarna weer in de zeepoplossing. Zo doorgaan tot het gehele oppervlak klaar is. Goed laten drogen.

De precieze gebruiksaanwijzing en aanbeveling van toepassing zijn na te lezen op de desbetreffende Technische Merkbladen.



FARVOCOLOR
Original Woodprotection

