

FERMACELL Rolpleister

Gebruiksklare rolpleister voor zowel binnen als buitentoepassingen

Toepassingsgebied

FERMACELL Rolpleister is een gebruiksklare decoratieve eindafwerking voor gipsachtige (bijv. FERMACELL Gipsvezelplaten) of cementgebonden ondergronden (bijv. FERMACELL Powerpanel H2O platen).

Eigenschappen

- **Weerbestendig**, wateropname volgens EN1062-3, Klasse II ($w_{24} = 0,34 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)$)
- **Oplosmiddelvrij** en **dampopen** voor een gezond binnenklimaat
- **Goed dekkend**, fijne korrelgrootte (0,5 mm)
- **Op kleur te brengen** met standaard mengkleurconcentraat tot max. 5 %

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, draagkrachtig zijn en minstens een oppervlakte met afwerkingsniveau C hebben (HAO-versie 2007). Hechttingsverminderende restmaterialen moeten verwijderd worden. Gips en cementgebonden ondergronden eerst met waterverdunde (1:1) FERMACELL Rolpleister voorbehandelen. Ondergronden met open poriënstructuur (zoals cellenbeton) moeten eerst glad afgewerkt worden.

Verwerking

Inhoud van de emmer grondig doorroeren, ook na een werkonderbreking. Na de voorbehandeling van de ondergrond met waterverdunde Rolpleister is een enkele pleisterlaag met de FERMACELL Structuurroller voldoende. FERMACELL Rolpleister (onverdund) met de FERMACELL Structuurroller kruisgewijs dan wel machinaal aanbrengen (korrelgrootte ca. 0,5 mm).

Oppervlak tegen tocht beschermen. Niet bij directe zonlicht of regen aanbrengen. Direct na het gebruik de gereedschappen reinigen met water.

Materiaalkarakteristieken

Verbruik	ca. 0,5 liter/m ² per laag
Verwerkingstemp.	+ 5 tot + 25 °C
Droogtijd	ca. 6 tot 12 uur
Levereenheid	kunststof emmer á 10 kg
Opslag	12 maanden, koel en vorstvrij
Kleur	wit, mat



Dealergegevens

Artikelnummer	79168
UAC-Nummer	4007548014434
Douanetariefnr.	321410 90
Aantal / pallet	40
Gewicht / pallet	425 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.
Stand: jan 2009. Alleen de meest actuele versie is geldig. Wanneer u informatie in dit document mist, dient u contact op te nemen met Xella Droogbouw Systemen BV.

Xella Droogbouw Systemen BV Nederland:
Telefoon: +31 (0) 24 – 6495111
Fax: +31 (0) 24 – 6495126
E-mail: fermacell-nl@xella.com

Xella Droogbouw Systemen België:
Telefoon: +32 (0) 475 – 708437
Fax: +32 (0) 56 – 729281
E-mail: fermacell-be@xella.com