



MARIL

DUURZAME MUURVERF

VOORSTRIJK | Product Informatie Blad

2012.06 – rev 2

WATERVERDUNBAAR, blank voorstrijkmiddel voor wanden en muren, oplosmiddelvrij. Voor binnen.

Eigenschappen

- 100% oplosmiddelvrij, mooie glans
- Verstevt en fixeert poederende lagen
- Professionele kwaliteit

Profiel

MARIL VOORSTRIJK is een waterverdunbaar blank voorstrijkmiddel voor wanden en muren. Dit product is oplosmiddelvrij. Door de kleine moleculen dringt IMPRIL diep in de ondergrond door. MARIL VOORSTRIJK versteft en fixeert poederende lagen en maakt sterk zuigende ondergronden geschikt voor het aanbrengen muurverven.



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

MARIL VOORSTRIJK bevat minimaal 80% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : lijnolie geëmulgeerd in water
Pigment : Titaanwit
Vulstof : Krijt (Calciumcarbonaat), Talk, amorfe Kwarts
Hulpstof : emulgator en cobaltdroger
Verdunning : Water



Verpakking	1 en 5 liter blik
Rendement	6 – 8 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Overschilderbaar	Na 6 - 8 uur
Dichtheid	ca. 1 kg/liter
Vaste-stofgehalte	ca. 14 %-gew, ca. 18 %-vol
VOS-gehalte	< 30 g/l
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor PROFILIN WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.



VOORSTRIJK | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. MARIL VOORSTRIJK is gevoelig voor verzeppen; verse minerale ondergronden als cement, pleisterwerk en dergelijke moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet meer alkalisch reageren. Voer poederende wanden en muren, vaak gevormd door oude cement- en pleisterlagen en oude latexverven. MARIL VOORSTRIJK aanbrengen met kwast of roller. Voor het verstevigen van de poederende ondergronden als oude latexverven en oude cement- en pleisterlagen en voor sterk zuigende ondergronden als beton, baksteen en dergelijke.

Gereedschap

Met roller of kwast. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de MARIL, VOORSTRIJK laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren. Voor aandrogen van het gereedschap, met lauw water reinigen.

Applicatie

Voor gebruik minimaal 3 minuten oproeren. Verdunnen is niet nodig. MARIL VOORSTRIJK aanbrengen met kwast of roller. Voor beide gevallen geldt dat het middel moet verzadigen, geen glanzende laag mag vormen. Eventuele glanzende plekken eerst met schuren alvorens muurverf aan te brengen. Het is verstandig eerst een proefstukje te maken.

Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 5°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Droging

Overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur.

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

6 - 8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levorm

In 1 en 5 liter blikken.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen en dieren. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

Veiligheid

Bevat lijnolie: lappen met natte productresten uitgevouwen laten drogen om zelfontbranding door broei te voorkomen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 30g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48