

PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino T-Paint is een decoratieve en 100% natuurlijke leemstructuurverf voor wanden en plafonds in het interieur.
Samenstelling:	Diverse soorten klei en zand, natuurlijke binder.
Verpakking:	6 kg en 12,5 kg emmers.
Verbruik:	Ca. 0,7 kg/m ² per laag. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Het verbruik ligt hoger op grove ondergronden.
Bewaaraadvies:	Bewaar droog en koel.
Houdbaarheid:	Tierrafino T-Paint is in droge toestand 5 jaar houdbaar in goed afgesloten emmers. Eenmaal gemengd met water binnen 3 dagen verwerken.
Kleuren:	Verkrijgbaar in 8 onderling mengbare basiskleuren; Dover-wit, Delphi-wit, Romeins-okker, Nassau-oranje, Djenné-rood, Ayers Rock, Iquitos-groen en Gomera-grijs. Het kleurenpalet is uit te breiden door toevoeging van Pigment. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. Controleer de charge-nummers op de stickers op de verpakkingen. Indien u verschillende charge-nummers heeft, raden wij aan deze onderling te mengen om eventueel kleurverschil te voorkomen. (Voorbeeld van een charge-nummer: TPL0426DO01).

TOEPASSING

Leemstructuurverf voor op alle voor muurverf geschikte ondergronden. Alleen als buitenverf inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren.

Geschikt voor het verven van behangklare ondergronden als basisleem, kalk- en gipspleisters, beton en gipsplaat.

EIGENSCHAPPEN

- Lange verwerkingstijd
- Doe-Het-Zelver/Professional
- Handmatige en machinale verwerking
- Eenvoudig te repareren
- Damp-open
- Vocht- en warmteregulerend
- Anti-statisch
- Verkort nagalm
- Kleurecht
- Afval kan worden hergebruikt of weggegooid in de tuin

VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Constant droog, absorberend, voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behang- en verfresten. Gladde en zeer bont gekleurde ondergronden voorbehandelen met Tierrafino Contact Fine. Omdat T-Paint een dunne laag is blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om een vlakke en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk of Tierrafino Base aan.

Mengen:	Voeg al roerend 2 kg T-Paint toe aan 1 liter water en meng tot een homogene verf. Laat 10 minuten staan en roer nog eens goed, voeg water toe indien gewenst. Bewaar indien mogelijk wat droog materiaal voor reparaties in de toekomst.
Aanbrengen:	T-Paint wordt aangebracht met kwast of roller. Om de structuur te verfijnen strijkt u na enkele minuten het oppervlak nog eens na. Creëer de gewenste structuur en laat volledig drogen.
Afwerking:	Bevochtig na volledige droging de T-Paint licht-vochtig met een nevel van water. Neem vervolgens het oppervlak voorzichtig af met een vochtige spons. Hierdoor worden de zandkorrels in de verf zichtbaar. Veeg nu met een paardeharen- of kokosstoffer kortstondig de wand. Hierdoor wordt de glans van het zand zichtbaar. Zonodig herhalen.
Droogtijd:	Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% relatieve vochtigheid) is T-Paint droog tussen 2 en 6 uur. T-Paint mag versneld gedroogd worden m.b.v. een bouwheater op 2 m afstand. T-Paint gemengd met stro mag niet langer dan een week vochtig zijn.
Reparaties:	Maak wat van de overgebleven T-Paint aan met water. Breng aan op de beschadigde delen. Laat volledig drogen. Werk af zoals beschreven in "AFWERKING".
Verdunner:	Water.
Veiligheidsadvies:	Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het T-Paint Veiligheidsinformatieblad.

EXTRA'S

Mengbaar met Tierrafino Effects als parelmoer, stro en andere zanden voor speciale effecten. Voeg max. 1% stro en/of max. 10% overige Effects toe aan T-Paint.

Mengbaar met Tierrafino Pigment. Maximaal 8%. Meng Pigment goed met T-Paint tot een homogene kleur is ontstaan.

Maak sluiertechnieken door in Fix en water opgelost Pigment in te wrijven op vochtige T-Paint en werk af zoals hierboven beschreven.

Maak sluiertechnieken door natte T-Paint en/of Duro in te wrijven op vochtige T-Paint en werk af zoals hierboven beschreven.

Breng na droging een tweede laag aan om een stuc-achtige afwerking te creëren. Laat deze aanstijven en schuur het oppervlak met een spons tot het oppervlak dicht is. Laat drogen. Werk af zoals beschreven in het hoofdstuk "Afwering".

GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kuip of emmer, menger, kwast, roller, verfrolbak, spons, stoffer (behangstoffer), schilderstape, evt. fijnleempuit.

HULPPRODUKTEN

Tierrafino Contact Fine, -Base clay plaster, -Kalk lime plaster, -Fix, -Pigment, -Wax, -Effects.

ONDERGRONDEN OVERZICHT

ONDERGROND	HECHTVERMOGEN	DEKKRACHT	ADVIES	CONTACT FINE
Gipsplaat	****	****		
Gipsplaat + verse gipspleister	****	**		
Verse kalkpleister	****	***		
Beton (glad oppervlak)	*****	****		
Aquapanel Knauf	*****	****		
Fermacell	*****	**		
YTONG	*****	***		
Baksteen	***	***		
Masoniet	*	***	Opschuren	X
MDF	***	***	Opschuren	X
Gelakt hout	*	**	Opschuren	X
Ongeschaafd hout	*****	***		
Triplex	*****	***		
Leemfinish	****	***		
Basisleem	****	***		
Leembouwplaat	****	*		X
Rode basisleem	****	**		
Tadelakt	**	**	Opschuren	X
Plastic	*	*	Opschuren	X
Metaal	*	*	Opschuren	X
Karton	****	***		
Latex	***	***		
Behang	***	***		X

Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen:

*	Zeer slecht	2 lagen Tierrafino T-Paint
**	Slecht	2 lagen Tierrafino T-Paint
***	Normaal	2 lagen Tierrafino T-Paint
****	Goed	1-2 lagen Tierrafino T-Paint
*****	Zeer goed	1-2 lagen Tierrafino T-Paint



(X) - stoffige leem en zeer gladde ondergronden zoals gips/kalk/beton dienen te worden voorbehandeld met *Contact Fine*.

Deze waarden behoren tot onbehandelde ondergronden. Na voorstrijken met Tierrafino Contact Fine hebben alle ondergronden ongeveer het zelfde hecht- en dekvermogen.

DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld.

Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.