

Omschrijving	Tierrafino ipaint is een oplosmiddelvrije, natuurlijke, decoratieve leemverf voor wanden en plafonds in het interieur. ipaint wordt aangebracht met kwast of roller. ipaint is damp-open en heeft daarvoor een goede vochtregulerende werking. ipaint is anti statisch.
Kleuren	8 standaard kleuren kunnen onderling gemengd worden: Dover wit, Delphi wit, Romeins oker, Nassau oranje, Djenné rood, Ayers Rock, Iquitos groen en Gomera grijs. Het kleurenpallet is eenvoudig uit te breiden door menging met Tierrafino pigment of andere pigmenten.
Eigenschappen	Tierrafino ipaint heeft een zeer milde aarde-geur. De verf kan zo goed als druipvrij verwerkt worden in verband met haar pasteusiteit. Verwerk niet in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt.
Ondergronden	Constant droog, absorberend en vrij van stof en vet. Behandel zeer gladde en bont gekleurde ondergronden met Tierrafino contact fine , een fijnkorrelige voorstrijk. MDF, gelakt hout, masoniet, plastic en Tadelakt zijn voorbeelden van gladde ondergronden en dienen te worden voorbehandeld met contact fine . Omdat ipaint een dunne laag is blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om een gladde en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk of Tierrafino Base aan.
Omstandigheden	De temperatuur van de lucht en de ondergrond moeten minstens +5°C zijn.
Mengen	Tierrafino ipaint is klaar voor gebruik.
Verwerking	ipaint wordt met een kwast of roller aangebracht. Om de structuur te verfijnen strijkt u na enkele minuten het oppervlak nog eens na. Door 1 - 50% Tierrafino Finish toe te voegen creëert u een structuurverf. ipaint is gemakkelijk te gebruiken bij sjabloneertechnieken. Gebruik een goede kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde ipaint.
Afwerken	Breng Tierrafino wax aan om ipaint te beschermen op intensief belaste oppervlakken.
Extra kleuren	Laat droge pigmenten minstens 24 uur in water inweken, roer om de paar uur goed door, voor het toe te voegen aan ipaint.
Verbruik	Ca. 0,125 l/m ² per laag. In de meeste gevallen zijn 2 lagen voldoende (0,25 l/m ²). Het verbruik is hoger op grove ondergronden.
Droogtijd	Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid), is ipaint is droog tussen 2 - 6 uur. Na 10 dagen uitgehard.
Verdunner	Water. Verdun met max. 10%.
Houdbaarheid	Eenmaal geopend dient Tierrafino ipaint binnen 6 weken te worden verwerkt.

Samenstelling	Leem, cellulosebinder, zetmeel, conserveringsmiddel, anti-schuimmiddel, waterontharder, titaandioxyde (alleen in Dover-wit), water. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur.
Veiligheid	Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen.
Bewaaradvies	Droog en koel maar vrij van vorst.
Verpakking	0,75 l blikken, 5 l & 10 l emmers.

Ondergronden overzicht	Ondergrond	Hechtvermogen	Dekkracht	Advies	contact fine
	Gipsplaat	****	****		x
	Gipsplaat + verse gipspleister	****	**		(x)
	Verse kalkpleister	****	***		(x)
	Beton (glad oppervlak)	*****	****		(x)
	Aquapanel Knauf	*****	****		x
	Fermacell	*****	**		x
	YTONG	*****	***		
	Baksteen	***	***		
	Masoniet	*	***	Opschuren	x
	MDF	***	***	Opschuren	x
	Gelakt hout	*	**	Opschuren	x
	Ongeschaafd hout	*****	***		
	Triplex	*****	***		x
	Leemfinish	****	**		(x)
	Basisleem	****	**		(x)
	Leembouwplaat	****	*		x
	Rode basisleem	****	**		(x)
	Tadelakt	**	**	Opschuren	x
	Plastic	*	*	Opschuren	x
	Metaal	*	*	Opschuren	x
	Karton	****	***		
	Latex	***	***		(a)
	Behang	***	***		x
Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen					
	*	Zeer slecht	3-4 lagen Tierrafino ipaint		
	**	Slecht	3 lagen Tierrafino ipaint		
	***	Normaal	2 lagen Tierrafino ipaint		
	****	Goed	1-2 lagen Tierrafino ipaint		
	*****	Zeer goed	1-2 lagen Tierrafino ipaint		
(x) - stoffige leem en zeer gladde ondergronden zoals gips/kalk/beton dienen te worden voorbehandeld met contact fine .					
(a) - behandel snel in water oplossende latex voor met contact fine .					
Vervolg op de volgende pagina.					

Ondergronden overzicht	<p>Vervolg van de vorige pagina.</p> <p>Deze waarden behoren tot onbehandelde ondergronden. Na voorstrijken met Tierrafino contact fine hebben alle ondergronden ongeveer het zelfde hecht-**** en dekvermogen****.</p> <p>Houdt rekening met evt. contrast tussen donker en licht in de ondergrond en het contrast tussen de ondergrond en de kleur van de aan te brengen ipaint. Een donkere ondergrond benodigt meer lagen Dover-wit en een lichte ondergrond benodigt meer lagen Gomera-grijs om een goed dekkend resultaat te bereiken.</p>
------------------------	---

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Leembouw Nederland aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de produktinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.