

PRODUCT

TIERRAFINO X-WHITE

Omschrijving:	Tierrafino X-WHITE is een fijnleemstuc in een helder witte kleur voor het verfraaien van wanden en plafonds in het interieur.
Samenstelling:	Diverse soorten klei en zand, natuurlijke binder.
Verpakking:	20 kg emmer.
Verbruik:	Schuurwerk: 1 mm – 1,5 kg/m ² . Glad gepleisterd: 1,5 mm – 2 kg/m ² .
Bewaaradvies:	Bewaar droog en koel.
Houdbaarheid:	Tierrafino X-WHITE is in droge toestand 5 jaar houdbaar in goed afgesloten emmers.
Kleuren:	Verkrijgbaar in één basiskleur: X-WHITE, een helder witte leem kleur. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges. Het kleurenpalet van X-WHITE is uit te breiden door menging met Tierrafino DURO en/of toevoeging van Pigment. Controleer de chargenummers op de stickers op de verpakkingen. Indien u verschillende chargenummers heeft, raden wij aan deze onderling te mengen om eventueel kleurverschil te voorkomen. (Voorbeeld van een chargennummer: DUL0514DO01).

TOEPASSING

Sierpleister voor voldoende dragende wanden in het interieur. Alleen als buitenpleister inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Geschikt voor vochtige ruimtes; niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt. Geschikt voor het 1 à 1,5 mm dik bepleisteren van vlakke en behangklare ondergronden als basisleem, kalk- en gipspleisters, beton en gipsplaat.

EIGENSCHAPPEN

- Door de natuurlijke binder eenvoudig veegvast af te werken
- Lange verwerkingstijd
- Doe-Het-Zelver/ Professional
- In twee lagen aanbrengen op sterk zuigende ondergronden
- Handmatige en machinale verwerking
- Hardheid vergelijkbaar met kalkpleister
- Eenvoudig te repareren
- Damp-open
- Vocht- en warmte regulerend
- Antistatisch
- Verkort nagalm
- Kleurecht
- Afval kan worden hergebruikt of weggegooid in de tuin

VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Dragend, constant droog, absorberend, voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behang- en verfresten. Gladde ondergronden voorbehandelen met Tierrafino TIERRACOL Hechtleem of CONTACT Extra.

Sterk absorberende ondergronden met weinig water bevochtigen vóór het aanbrengen, zodat een langere verwerkingstijd en goede hechting verkregen wordt. Met Tierrafino TIERRACOL Hechtleem, CONTACT Extra voorbehandelde ondergronden niet voor bevochtigen.

- Mengen:** Voeg 3 – 3,5 kg X-WHITE toe aan 1 liter water en meng tot een homogene massa. Na 10 min. nog eens goed mengen en eventueel water toevoegen. Bewaar indien mogelijk wat materiaal voor reparaties in de toekomst.
- Aanbrengen:** Grof gepleisterd: Zet 0,5 à 0,75 mm X-WHITE op met een spaan, laat drogen. Glad gepleisterd: Zet 2 dunne lagen X-WHITE op. Laat de 1^e laag eerst drogen. 2^e laag X-WHITE van 0,5 à 0,75 mm op met een spaan, vlak zetten en gedurende het aanstijven afpleisteren met een plastic spaan. Schuurwerk: Zet 1 mm X-WHITE op met een spaan, vlak zetten en schuren met een spons tot de gewenste structuur is bereikt.
- Afwerking vochtige wand:** Wanneer X-WHITE nog wat vochtig is, maar wel hard, wordt het oppervlak voorzichtig met een vochtige spons afgenomen. De bedoeling is niet de structuur te veranderen, maar om een dun vlies van klei weg te nemen. Hierdoor worden de zandkorrels in de stuc zichtbaar. Veeg nu met een paardenharen- of kokosstoffer kortstondig de wand: dit verhoogt de veegvastheid van X-WHITE. Herhaal tot de fonkeling van het zand zichtbaar is. Indien u het zand niet ziet fonkelen dient u te wachten met afnemen en veegen. Ga door met de aangrenzende vierkante meter voordat de vorige opgedroogd is. Zo nodig herhalen. Indien de leem vóór de afwerking droge plekken vertoont dienen deze opnieuw bevochtigd te worden.
- Afwerking droge wand:** X-WHITE kan ook ná droging afgewerkt worden. Spuit ongeveer 1 m² vochtig met een nevel van water. Volg dan de voorschriften zoals aangegeven in "Afwerking vochtige wand".
- Droogtijd:** Onder normale omstandigheden (+ 20°C en 60% relatieve vochtigheid) is X-WHITE droog tussen 4 uur en 4 dagen. X-WHITE mag NIET versneld gedroogd worden om (haar-)scheurvorming te voorkomen. X-WHITE gemengd met stro mag niet langer dan een week vochtig zijn.
- Reparaties:** Maak wat van de overgebleven X-WHITE aan met water. Bevochtig het te repareren gebied tot het iets zacht is. Breng aan op de beschadigde delen. Spons / pleister zoals de rest van de wand. Laat volledig drogen. Werk af zoals beschreven in "Afwerking droge wand".
- Verdunner:** Water.
- Veiligheidsadvies:** Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het X-WHITE Veiligheidsinformatieblad.

- EXTRA'S
Mengbaar met Tierrafino Effects als parelmoer, stro en andere zanden voor speciale effecten. Mengbaar met Tierrafino Pigment, voeg maximaal 4% Pigment toe en volg de verwerkingsvoorschriften zoals boven omschreven. Maak sluiertechnieken door in FIX en water opgelost Pigment in te wrijven op vochtige X-WHITE en werk af zoals hierboven beschreven. Maak sluiertechnieken door natte X-WHITE in te wrijven op vochtige X-WHITE en werk af zoals hierboven beschreven.

- GEREEDSCHAP
Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kuip, menger, plantenspuit, spaarbord, rvs spaan, rvs spackmes, spons, plastic spaan, stoffer (behangstoffer), schilderstape, eventueel fijnleempuit.

- HULPPRODUCTEN
Tierrafino CONTACT Extra, TIERRACOL hechtleem, BASE basisleem, KALK kalkpleister, Tierrafino PROtect, FIX, WAX, en Effects.

■ ONDERGRONDEN OVERZICHT

1 OF 2 LAGEN

ONDERGROND	VOORBEHANDELING 1	VOORBEHANDELING 2	X-WHITE
Beton, gladdebaksteen	Ontstoffen, CONTACT Extra hechtprimer	10 mm BASE / KALK	1 x 0,5 – 0,75 mm
Gipsplaat 1	Ontstoffen, naden met hechtgaas bedekken en vullen met gipsvuller. Dan CONTACT Extra primer.	5 mm BASE/ KALK en DURO in 1 laag aanbrengen.	1 x 0,5 – 0,75 mm
Gipsplaat 2	Ontstoffen, naden met hechtgaas bedekken en vullen met gipsvuller. Dan CONTACT Extra primer.	X-WHITE in 2 lagen aanbrengen	2 x 0,5 – 0,75 mm
Verse gips-, kalk- en kalk-cementpleister	Per aangebrachte 1 mm gips/kalk 1,5 dag laten drogen.	CONTACT Extra hechtprimer	1 x 0,5 – 0,75 mm
Metselwerk, rietrollen, steengaas of vakwerk-vlechtwerk	Breng bewapeningsgaas aan in het bovenste derde van 10 - 15 mm Base	Eén of twee maal met 10 - 15 mm BASE / KALK pleisteren	1 x 0,5 – 0,75 mm
Leemstenen	min. 5 mm BASE pleisteren		1 x 0,5 – 0,75 mm
Leembouwplaten	Grof bewapeningsgaas in het bovenste derde van 5 - 15 mm Base basisleem pleisteren		1 x 0,5 – 0,75 mm
Grove, droge en oude pleisters zonder lijm	Eén of twee maal met 10 - 15 mm BASE basisleem pleisteren		1 x 0,5 – 0,75 mm
Kalk- en krijtverf	Grondig reinigen	CONTACT Extra hechtprimer	1 x 0,5 – 0,75 mm
Losse stucresten	Grondig reinigen & Contact aanbrengen	10 mm BASE / KALK	1 x 0,5 – 0,75 mm

DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.