

Oplosmiddelvrij en
schrobvast

Maril muurverf

- Profiel** : watergedragen schrobvaste matte muurverf voor binnen gebaseerd op zuivere natuurlijke in water geëmulgeerde oliën. Volkomen vrij van oplosmiddelen.
- Arbo-classificatie** : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo-eisen.
- Toepassing** : natuurlijke wandafwerking voor metsel- en stucwerk, beton (niet gebruiken op nog alkalisch reagerende ondergronden), hardboard, spaanplaat, gipsplaat, behang, oude (latex-)muurverven enz. Vormt een goede ondergrond voor decoratietechnieken met AQUAMARIJN NEBURIL, of andere watergedragen producten.
- Samenstelling**
klasse 2. : bindmiddel: AQUALIN^R een bindmiddel van in water geëmulgeerde, zuiver natuurlijke oliën. Pigment en vulstoffen: titaandioxide (recyclingproces) en dubbel gewassen krijt, calciëet en dolomiet. Hulpstoffen: cobalt-zirconiumdroger, emulgator, celluloselijm en bergamotolie. Verdunning: water. Potconservering: door BGA en FDA¹ toegelaten voor producten die in contact met levensmiddelen komen.
- Kleur** : wit. Met behulp van COLORIL kleurpasta's kunnen velerlei pastelkleuren gemaakt worden, zie de AQUAMARIJN kleurenkaart. Op bestelling zijn ook zwaardere kleuren mogelijk.
- Eigenschappen droge laag**
Glans : mat
Schrobvastheid : MARIL voldoet aan DIN 53778
- Systeemopbouw** : **Nieuw werk** : voorstrijken, 1 à 2 lagen aanbrengen.
Bestaand werk : 1 à 2 lagen aanbrengen, afhankelijk van de kleur.
- Verwerking**
Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.
- Aanbrengen : kwast, roller of spuit.
- Ondergrond : de ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn.

¹ BGA = Bundes Gesundheitsamt, FDA = Food and Drug Administration, de Duitse en Amerikaanse Keuringsdiensten van Waren.

- Werkwijze** : Minimaal 3 minuten oproeren. Goed ventileren bevordert de droging. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de verf laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren.
Nieuw werk: Bij zuigende ondergronden als gipsplaten, kalkzandsteen, cement- en pleisterlagen en dergelijke voorstrijken met 15 - 20% verdunde MARIL Muurverf. Zeer sterk zuigende of licht poederende ondergronden voorbehandelen met AQUAMARIJN IMPRIL voorstrijkmiddel. Verse minerale ondergronden als cementlagen, pleisterwerk en dergelijke moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet meer alkalisch reageren. Board, spaanplaat en andere houten ondergronden voorbehandelen met AQUAMARIJN PRELIN grondverf.
Bestaand werk: 1 laag aanbrengen.
- Gereedschap** : voor aandrogen met lauw water reinigen. eventueel naspoelen met LINOTYN universele verfverdunner of met gomterpentijn.
- Verdunning** : water
- Rendement** : 8 - 10 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond
- Droging** (bij 20 °C, 65% RLV)
- Droog : na enkele uren
 - Overschilderbaar : na 8 uur
 - Schrobvast : na vier weken (DIN.norm= 28 dagen). Onder ongunstiger omstandigheden dient men rekening te houden met langere droogtijden.
- Technische gegevens**
- Bindmiddel : AQUALIN^R, een bindmiddel van in water geëmulgeerde, zuiver natuurlijke oliën.
 - Oplosmiddel : water
 - Dichtheid : 1,35 - 1,45 kg/ltr.
 - Viscositeit : 1050 - 1150 mPa.s, bij 20 °C
 - Vaste stofgehalte : 54 - 56 gew.%, 34 - 36 vol.%
 - VOS-gehalte : 2 g/ltr.
- Onderhoud** : MARIL Muurverf kan met water, zeep en een zachte borstel gereinigd worden. Na reinigen en ontvetten kan een nieuwe laag aangebracht worden.
- Verpakking** : 2,5, 5 of 10 liter emmers van recyclebare polyethyleen of op verzoek in kartonnen kringloopemmers.
- Opslag** : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.
- Houdbaarheid** : de verf blijft 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
- Voorzorgsmaatregelen** : bevat lijnolie. Lappen met lijnolie kunnen door broei ontbranden. Verfafval niet door de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal te gaan toepassen.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen zijn op al onze leveranties, offertes en adviezen van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf en Drukinkt, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Inkoopvoorwaarden van onze afnemers worden door ons niet aanvaard.

© Copyright 1999 *EVERT KONING Schildersverven/UP Quality & Environment bv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.